

# Trust 555



## Soldadura universal de aluminio para oxiacetileno

Trust 555 es una soldadura oxiacetileno multi-funcional para aluminio y aleaciones de este.

Anteriormente el soldar aluminio con el método de oxígeno y acetileno era una tarea complicada. Ahora con Trust 555 es sumamente fácil.

Esta aleación puede ser aplicada en un sin fin de piezas de aluminio como si estuviera soldando hojalata. Una vez alcanzada la temperatura de fusión de la soldadura esta correrá libremente al ser dirigida por el calor aplicado.

Trust 555 tiene características físicas inigualables por otros productos baratos de su tipo. Alta resistencia tensional 34000 lbs. psi de resistencia proporcionaran reparaciones incluso más resistentes que el metal base.

Precalente el metal base a aproximadamente 315° C y aplique un poco del fundente Trust 555 al llegar a la temperatura de fusión el fundente correrá hacia el calor, en ese momento aplique la soldadura y con un movimiento suave empuje la soldadura con la flama.

Puede usar Trust 555 en laminas delgadas o partes pesadas, para secciones más pesadas caliente hasta que el metal base empiece a fundirse y aplique la soldadura. Aplique suficiente fundente para ayudar a que la soldadura se fusione correctamente al metal base. Para reconstrucciones de piezas, acumule suficiente soldadura y posteriormente rectifique a la dimensión deseada.

Trust 555 provee depósitos de soldadura densa sin porosidades.

Disponible en medidas de:

- 1/16
- 3/32
- 1/8
- 3/16